PYMA
Pasión por pintar



Ficha Técnica

Lasur Pyma

Lasur de acabado a poro abierto satinado, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Propiedades

- *Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.*
- *Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.*
- *Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.*
- *Buena flexibilidad.*
- *Terminación a poro abierto.*
- *No modifica el color natural de la madera.*
- *Sin olor.*
- *Contiene filtro solar UV a base de nanopartículas que multiplica la eficacia del barniz frente la pérdida de color y al blanqueo de las maderas en la exterior.*
- *Aplicación en interior y exterior.*

Usos

Ideal para la de decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc. Apto para el pintado de juguetes (Cumple Norma UNE EN 71-3).

Características técnicas

Aspecto	Transparente.
Acabado	Satinado.
Color	Carta de colores XANOL.
Densidad a 20ºC (Kg/L)	1.02 ± 0.05.
Contenido en sólidos % volúmen	25.
Rendimiento (m²/L)	10-15.
Secado al tacto (20ºC) (min)	30.
Diluyente	Agua.
Repintado (horas)	2 a 3.
% Dilución brocha o rodillo	0-5.
% Dilución pistola	5-10.
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 1,20 g/l.

Normas para aplicar

- *Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.*
- *Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.*
- *Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.*
- *Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.*

Condiciones del soporte y ambiente

TEMPERATURA AMBIENTE:

No pìntar a temperaturas inferiores a 10ºC ni por encima de los 35º C.

HUMEDAD AMBIENTE:

La madera debe estar seca, menos de un 18-20% de humedad.

CONDICIONES AMBIENTALES:

No se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

Preparación del soporte

SUPERFICIES NO PINTADAS:

Madera:

- *Eliminación de productos y residuos extraños.*
- *Lijado y aplicar una imprimación a una o dos manos y dejar secar un mínimo de 48 horas.*

SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Madera:

- ***Maderas anteriormente barnizadas:*** *si el lasur está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos. Aplicar una mano de acabado. Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante y proceder al pintado como si fueran maderas nuevas.*

SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Madera:

- ***Maderas esmaltadas con esmalte sintético:*** *Eliminación mediante decapado y proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.*

Posibles sistemas de aplicación

La aplicación normal de Xanol lasur se hace a brocha, rodillo o pistola. Aplicar una primera mano diluida hasta un 5% y una segunda sin diluir. Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera. Para reforzar el acabado y prolongar la protección solar, se puede aplicar adicionalmente 1 capa de XANOL CLIMAS ADVERSOS, siempre respetando los tiempos de secado.

SELLADORES:

- *Xanol fondo impregnante: fondo a poro abierto con acción bloqueadora de taninos. Rendimiento: 10 - 15 m²/l. Capas: 1.*

ACABADO LASUR PYMA:

- *Rendimiento: 10-15 m²/l.*
- *Capas: 1-2.*

Seguridad

- *Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2).*
- *No apto para uso infantil.*
- *Mantener fuera del alcance de los niños.*

Eliminación

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de re-valorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Almacenamiento

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

Nota texto legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.Isaval.es».Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfotno: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com
www.pyma.es

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.