



# Ficha Técnica

## BN4 Mate

Pintura plástica de acabado blanco mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con buena capacidad de relleno y muy buena cubrición para la decoración en paramentos verticales de exteriores e interiores.

**Ubicación:** Habitaciones, salones, paredes y techos

**Uso:** Interior/ exterior

**Rendimiento:** 8-12 m<sup>2</sup>/L y mano

**Secado total:** 15-20 días

**Al tacto:** 3 horas

**Repintado:** 6-12 horas

**Color:** Blanco

**Tamaños:** 4 y 15 litros

**Acabado:** Mate

### Características técnicas

**Aspecto:** Mate

**Color:** Blanco

**Diluyente:** Agua

**Adherencia:** Excelente

**Viscosidad:** 30.000 +/- 10.000 cps. (Brookfield RVT a 20° C, Sp.6, 5)

**Densidad:** 1.55 ± 0,05 gr/cc a 25° C

**Rendimiento:** 8-12 m<sup>2</sup>/litro y mano. Siempre dependiendo del fondo sobre el que se aplique.

**Secado:** Al tacto: 3 horas

Repintado: 6-12 horas

Total: 15 a 20 días

### Propiedades

- Excelente adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- Alto poder cubriente.
- Gran rendimiento
- Excelente acabado blanco luminoso. No amarillea.
- Con conservante antimoho.
- Cumple certificación: Resistencia al frote húmedo: Clase 2, según UNE EN ISO 11.998
- Cumple certificación EUROCLASSES Bs1d0

### Recomendaciones de uso

Pensado especialmente para el pintado de materiales de construcción tales como cemento, yeso, escayola, madera... Donde se busque una fácil aplicación y un bonito acabado.

### Normas para aplicar

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de FIJALIX.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.
- La primera mano conviene diluir un 10-15% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- Para más información consulte nuestro manual de Soluciones propuestas en el campo de la construcción y rehabilitación.

#### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR

**Hormigón:** Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días) Eliminación de desencofrantes.

**Morteros:** Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con ZnSO4 diluido. Regular la alta porosidad con la aplicación de FIJALIX diluido

**Fibrocemento:** Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIJALIX.

**Yesos:** **Porosos:** Aplicar una mano de FIJALIX para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

**Frágiles:** Aplicar una mano de FIJALIX para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.



### Central de compras Pyma

📍 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

📞 91 305 58 04

✉️ administracion@pyma.com

🌐 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### SUPERFICIES YA PINTADAS

Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con masilla.

### SOPORTES EN MAL ESTADO

**Quebradizos:** Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de FIJALIX y posteriormente terminar con dos manos de BN4.

#### Con Patologías:

- **Mohos y algas:** (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando energicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de BN4.
- **Salitre:** Rascado energético con cepillo y posterior tratamiento químico. Después proceder al pintado normal.
- **Sales de metales:** Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos Pintura Tixotrópica ANTIHUMOS para después proceder al pintado normal.

### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.