PYMA
Pasión por pintar



Ficha Técnica

Hidrofugante al Disolvente

Art. 5020
Hidrofugante para fachadas.

Ubicación: *Fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y obra vista.*
Uso: *Exterior.*
Rendimiento: *1-1,6 m²/L/mano.*
Secado total: *18 horas.*
Al tacto: *2 horas.*
Repintado: *12 horas.*
Color: *Incoloro.*
Tamaños: *750 ml, 5 y 20 litros.*
Acabado: *Líquido incoloro.*

Propiedades

- *Impermeabilidad al agua de lluvia.*
- *Gran capacidad de penetración y adherencia.*
- *Cohesiona la capa superficial del soporte.*
- *Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.*
- *No altera el aspecto original del soporte.*
- *Producto con marcado CE como protector de superficies de hormigón norma UNE-EN1504-2:2005.*

Usos

Hidrofugación de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y obra vista.

Características técnicas

Ligante	Oligosiloxanos.
Viscosidad CopaFord4 (segundo)	10 ± 2.
Densidad (Kg/l)	0,78 ± 0,03.
Contenido de sólidos (% en peso)	7,5% ± 1%.
Tiempo de secado	Al tacto: 2 h. Repintado: 12 h. Total: 18 h.
Acabado	Líquido incoloro.

Normas para aplicar

- *Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5º C ni superiores a 35º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.*
- *Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasas, salitre, etc.*
- *Aplicar sin diluir de arriba abajo de forma regular sobre la superfície preparada en una o varias capas hasta alcanzar la saturación del soporte.*
- *El rendimiento aproximado del producto es de 1-1,6 m²/L/mano según absorción del soporte.*

Posibles sistemas de aplicación

- *Brocha.*
- *Pistola de aire (baja presión).*

Limpieza

Con disolvente al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

- *Mantener el producto fuera del alcance de los niños.*
- *En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.*

Marcado CE

CE

0370

CC. PYMA, S.L
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid
ESPAÑA
14
012-RPC-01/07/2013

EN1504-2: 2004
Hidrofugante al disolvente

Protección contra la penetración
Control de la humedad
Aumento de la resistividad

Profundidad de penetración: < 10mm (Clase I)
Absorción de agua y resistencia álcalis: AR < 7,5%; ARalq < 10%
Velocidad de desecación: Clase I > 30%

Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfotno: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com
www.pyma.es

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.