Ficha Técnica

Imprimación al Silicato

Imprimación selladora para superficies que vayan a ser recubiertas con SILICATO.

Ubicación: *Fachadas*
Uso: *Exterior*
Rendimiento: *10 m²/L*
Secado total: *3-4 días*
Al tacto: *4-6 horas*
Repintado: *24 horas*
Color: *Incoloro*
Tamaños: *15 litros*
Acabado: *Liso*

Características técnicas

Ligante:	*Silicato potásico modificado*
Viscosidad (20ºC, Copa Ford nº 4):	*20-30 segundos*
Densidad (Kg/l):	*1,05 ± 0,02l*
Contenido de sólidos (% en peso):	*9% ± 1%*
Brillo a 60ºC:	*<2%*
Resistencia a la abrasión húmeda:	*Clase 1*
Clasificación de reacción al Fuego:	*B-s2, d0*
Tiempo de secado:	*Al tacto: 4-6 h* *Repintado: 24 h* *Total: 3-4 días*

Propiedades

- *Excelente adherencia sobre los diversos soportes minerales de construcción: mortero, piedra, ladrillo, yeso, etc...*
- *Alto poder de impregnación y sellado.*
- *Elimina mohos, algas y otros microorganismos existentes sobre la superficie tratada.*
- *Fácil aplicación.*

Recomendaciones de uso

Imprimación y sellado de superficies de construcción: mortero de cal o cemento, piedra, ladrillo, yeso, etc.., que tengan escasa cohesión y se disgreguen fácilmente y/o que presenten un alto grado de absorción.

Normas para aplicar

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- *La superficie a tratar debe estar sin polvo, ni partículas sueltas y limpias de grasas, aceites o restos de pinturas plásticas.*
- *Es conveniente humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación, pero sin encharcamientos*

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Es suficiente la aplicación de una única mano de IMPRIMACIÓN AL SILICATO en la mayoría de casos. El tiempo de secado oscila de 4 a 6 horas según temperatura ambiente, % de humedad y porosidad del soporte; la pintura al silicato de acabado, SÍLICATO, puede darse a partir de las 24 horas.

El rendimiento aproximado de producto es de 10 m²/l.

VELADURA DE SILICATO POTÁSICO

Existe la opción de elaborar una VELADURA DE SILICATO POTÁSICO mezclando SILICATO con IMPRIMACIÓN AL SILICATO en una proporción 1:4. Es recomendable aplicarse sobre previa capa de SILICATO.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola de aire o pistola airless

Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

PYMA
Pasión por pintar

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid
91 305 58 04
administracion@pyma.com
www.pyma.es

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.