



Ficha Técnica

Cubremax Standard

PINTURA TIXOTROPICA AISLANTE de bajo olor, desarrollada a base de resinas de Plioway, ideal para aislar con rapidez manchas localizadas de nicotina, humo, humedad seca, hollín, grasas, etc.

Ubicación: Habitaciones, salones, paredes y techos

Uso: Interior

Rendimiento: 6-8 m²/L.

Secado:

Al tacto: 2 horas

Repintado: 12 horas

Acabado: mate muy liso

Color: Blanco

Tamaños: 750 ml/ 4L/ 13L

Producto al disolvente: aplicar con una buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección.

Características técnicas

Aspecto: Mate profundo

Color: Blanco.

Diluyente: Disolvente Cubremax sin olor/ Disolvente sintéticos

Adherencia: Excelente.

Viscosidad: 100 ± 2 KU (Krebs Stormer)

Densidad: 1.39 ± 0,05 Kg/L

Secado:

Al tacto: 2 horas

Repintado: 12 horas

Rendimiento: 6-8 m²/litro y mano. Siempre dependiendo del fondo sobre el que se aplique.

COV máximo 500 gr/L. Subcategoría de emisión i. Contiene 485 g/L

Propiedades:

Aplicación universal sobre todo tipo de fondos, incluso porosos y absorbentes (yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón, plastes, fondos antiguos, temples bien adheridos, cal, etc. Excelente poder cubriente sobre todo tipo de manchas.

Transpirable, debe ser aplicado sobre soportes secos.

Formación de film sin tensiones, fácil renovación de sustratos alcalinos y/o porosos.

No descuelga; fácil aplicación en superficies verticales.

No amarillea.

Lavable al cabo de unos días.

Excelente nivelación y brochabilidad.

Recomendaciones de uso:

Pensado especialmente para aislar y cubrir de forma rápida y eficaz manchas localizadas. Excelente poder cubriente de soportes oscuros y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo.

Normas para aplicar:

Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc...

Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Aplicar 1 o 2 manos. Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa (hasta un 15% máximo)

Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Los utensilios y las manchas húmedas de pintura se limpian con Disolvente Cubremax.

SOBRE SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Morteros de cemento: esperar hasta fraguado total (30 días mínimo)

Yesos: esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% humedad).

Eliminar desencofrantes, eflorescencias y productos extraños. Aplicar 2 manos de CUBREMAX STANDARD, diluida un 5% -10% si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola, diluida un 20% en disolvente CUBREMAX/ SINTETICOS.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.

No verter en desagües o en el medio ambiente.

Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Los residuos deben manipularse o eliminarse de acuerdo a las legislaciones locales y nacionales vigentes.

Seguridad

Se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos con marcado CE.

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

Producto al disolvente: aplicar con buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección. Preservar los envases de las altas temperaturas y la exposición directa al sol.

Tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



SOPORTES EN MAL ESTADO:

En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte (desempolvar y eliminar partes sueltas y mal adheridas).

En caso de ser necesario consolidar la superficie, recomendamos utilizar como imprimación un fijador acrílico al disolvente.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Eliminar por completo la vieja pintura deteriorada por la presencia de humedad y aplicar directamente CUBREMAX STANDARD, tal y como se ha indicado para superficies nuevas.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.