



Ficha Técnica

Pymaplast Cubregota

Plaste en polvo para renovar paredes.

Ubicación: Paredes y techos.

Uso: Interior.

Rendimiento: 1,0 m²/kg (en espesor de 1 mm)

Secado: 12 h. en capa de 3 mm

Repintado: Después de seco

Color: Blanco

Tamaños: Estuche 5 kg / Saco 15 kg

Características técnicas

Apariencia:	Polvo
Color:	Blanco
Adherencia:	Muy alta
Densidad aparente polvo:	0,7 ± 0,05 g/cc
Densidad aparente pasta:	1,6 ± 0,05 g/cc
Rendimiento:	1,0 m ² /kg (espesor 1 mm)
Tiempo abierto:	2 horas
Secado:	12 horas en capa 3 mm
Espesor:	15 mm

Propiedades:

- Gran adherencia sobre soportes no absorbentes.
- Aplicable húmedo sobre húmedo.
- Merma mínima. Secado rápido.

Recomendaciones de uso:

- Sobre interiores pintados.
- Alisado y nivelado de paredes texturadas o tras arrancar papel.

Normas para aplicar:

- Limpiar y sanear los soportes hasta asegurar que están limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Se recomienda lijar superficies muy lisas y brillantes.
- Consolidar los soportes y eliminar las pinturas antiguas mal adheridas.
- Diluir 2 partes de polvo por 1 de agua y amasar.
- Aplicar a llana o espátula.
- Esperar a su completo secado para proceder a pintar.

Aplicación

Herramientas de aplicación:

- Llana
- Espátula de acero inoxidable.

- *Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas previamente eliminadas.*
- *Diluir 2 partes de polvo por 1 de agua y aplicar a llana o espátula.*

Seguridad:

- *Apto para uso doméstico*
- *No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C*
- *Preservar los envases de las temperaturas extremas, la exposición directa al sol y de las heladas.*
- *Mantener fuera del alcance de los niños.*
- *Exento de etiquetado de seguridad.*



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.