



Ficha Técnica

CYMASPORT PAVIMENTOS

Pintura plástica acrílica de extraordinaria adherencia al soporte y acabado antideslizante de gran dureza y resistencia al impacto, así como a los agentes atmosféricos y radiaciones solares. Cumple la normativa 2010.

Ubicación: Instalaciones deportivas.

Uso: Interior - exterior.

Rendimiento: 4 - 13 m²/litro, (Dependiendo del fondo en que se aplique).

Secado: Al tacto 2 horas. Repintado: 4 - 6 horas. Total: 10 a 15 días.

Color: Verde Tenis y Rojo Tenis.

Tamaños: 4 - 15 litros.

Acabado: Ligeramente satinado.

Características técnicas

Diluyente: Agua.

Adherencia: Excelente

Viscosidad: 120 – 140 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

Densidad: 1.36 + 0.05 Kg./litro

Lavabilidad Gardner: Superior a 10.000 ciclos. (UNE 48284)

Propiedades:

- Pinturas de alta opacidad, extraordinaria resistencia al frote húmedo y a la alcalinidad de los soportes.
- Elevada resistencia, acabado antideslizante, de gran dureza y durabilidad.

Recomendaciones de uso:

Pinturas plásticas especialmente recomendadas para el pintado de instalaciones deportivas.

Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- Para más información consulte nuestro manual de Soluciones propuestas en el campo de la construcción y rehabilitación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hormigón y derivados: El pavimento ha de encontrarse en óptimas condiciones de preparación, saneado y uniforme. Esperar hasta total fraguado (1 mes). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados, ...). Es fundamental regular la porosidad del pavimento para que esta sea suficientemente adecuada para favorecer la penetración y anclaje de la pintura, para ello los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecánicos ya que además de regular la porosidad del soporte eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo extraño no deseados. Si no es posible realizar un tratamiento mecánico deberá realizarse al menos un tratamiento químico: eliminación de agentes extraños o no deseados mediante tratamiento con ácido clorhídrico diluido para después eliminar los restos de ácido con abundante agua; dejando por último secar el soporte y proceder al pintado normal. Es conveniente

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



utilizar el fijador penetrante FIJALIX, para sellar hormigones excesivamente porosos.

Fibrocemento: Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIJALIX.

Agglomerados asfálticos: Cuando se trata de pintar pavimentos deportivos a base de asfalto, su aplicación debe realizarse a pistola, para no taponar el drenaje del pavimento y disminuir el consumo innecesario.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir.

SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:

Mohos y algas: (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Después se aplica un producto fungicida y se termina con dos manos de CYMASPORT reforzado con aditivo fungicida-algicida.

Sales de metales: Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos IMPROTEC ANTIMANCHAS para después proceder al pintado normal.

* Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de FIJALIX y posteriormente terminar con dos manos de CYMASPORT.

Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo, meteorizado, se debe aplicar una mano de FIJALIX al disolvente y posteriormente terminar con dos manos de CYMASPORT.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.