



Ficha Técnica

FONDO PROTECTOR

Imprimación incolora al agua. Indicado para la homogeneización y estabilización de la madera previa a tratamientos de acabado, asegurando la estabilidad dimensional de la madera, homogeniza las distintas absorciones de esta, evitando rechupados.

Ubicación: Puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc...

Uso: Exterior – Interior.

Rendimiento: 10 – 12 m²/litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).

Secado: Al tacto, 30 minutos. Repintado, 2 a 3 horas.

Acabado: Mate.

Aspecto: Transparente.

Tamaños: 750ml y 2,5L.

Disolvente: Agua

Características técnicas

Resina: Acrílica de partícula fina.

Densidad: 1,01 kg/l.

Viscosidad: 13" – 20" CF4

Volúmen en sólidos: 15 %.

Olor: Sin olor.

COV: Cumple RD 227/2006 Anexo IIA (H) COV Max.30 g/l.

Condiciones aplicación: Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°

Propiedades:

- Regula el contenido de la humedad de la madera.
- Hidrófugo.
- Regula la absorción especialmente en maderas de pino igualando la tonalidad.
- Mejora la adherencia de las capas posteriores.
- No forma capa.
- A poro abierto.
- Secado rápido.
- Respetuoso con el medio ambiente.

Recomendaciones de uso:

Para todo tipo de maderas de Pino, macizas o contrachapadas: Vigas, marcos, puertas, revestimientos y otros elementos de madera en general.

Normas para aplicar:

- Imprescindible preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el producto:
- La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).
- La madera debe estar limpia de polvo, grasas, exudados y otras sustancias.
- Antes de aplicar el producto se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.
- MADERAS VERTICALES: Lija grano 80.
- MADERAS HORIZONTALES: Lija grano 40.
- Evitar lijados entre capas.
- Producto listo para el uso (Sólo en caso de aplicación a pistola diluir, si es preciso, con un 5% de agua, preferentemente destilada).
- Remover (no agitar) el producto enérgicamente con una espátula antes de usar.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas: Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el producto.

Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.

Aplicar 1 capa de FONDO PYMA insistiendo en los extremos de la madera. Dosis 100 g/m² por capa.

Tiempo de secado 30-60 minutos. (En el caso del Abeto, debido a su baja impregnabilidad se aconseja aplicar, en caso necesario, la capa de FONDO PYMA entre las dos capas del lasur pigmentado).

Muy importante: Evitar aplicar el producto en maderas recalentadas por el sol, o durante la exposición directa del mismo.

La madera es un soporte de origen natural.

Dentro de la misma especie o tipo puede presentar diferencias.

Es por esto por lo que se recomienda hacer una prueba antes de iniciar el trabajo.

Es aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo lote de fabricación.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



SUPERFICIES PINTADAS:

Maderas anteriormente barnizadas: Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminarlos residuos. Aplicar una mano tal cual. Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante. Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético: Eliminación mediante decapante. Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.