



Ficha Técnica

PINTURA PISCINAS ACRÍLICA

Pintura plástica acrílica para la protección y pintado de piscinas.

Ubicación: piscinas.

Uso: Exterior.

Rendimiento: Varía mucho en función de la absorción del soporte. Podemos estimar que varía entre 6 y 8 m²/litro y mano.

Secado: Variable según la temperatura ambiente. Al tacto 30 minutos. Repintado: 3 - 4 horas. Total: 15 a 20 días.

Color: Azul y blanco.

Tamaños: 5 Kg.

Acabado: Satinado.

Características técnicas

Diluyente: Agua.

Dilución: Brocha y rodillo: 0-15%.

Pistola: 10-15%.

Viscosidad: 100 – 130 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

Volumen en sólidos: 43 %.

Densidad: 1.56 + 0.05 Kg./litro.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 (UNE EN ISO 11998)

Opacidad: Clase 1 (ISO6504-3) para un rendimiento de 4.5 m²/litro correspondiente a 2 capas de pintura.

Propiedades:

- Tiene muy buena cubrición, adherencia y brochabilidad.
- Es resistente a los productos químicos empleados en el tratamiento del agua de las piscinas.

Recomendaciones de uso:

Pintura plástica acrílica de muy alta calidad especialmente desarrollada para el pintado de piscinas.

Normas para aplicar:

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

No pintar hasta que el fraguado del hormigón sea total.

Eliminar el polvo, la suciedad y los restos de grasa.

Si hay salitre, eliminarlo lavando con agua y salfumán.

Posteriormente enjuagar abundantemente con agua.

Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la

humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, par evitar las ampollas que la

presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.

No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Sólo si es acrílica o similar, eliminar los restos de pintura, si no está en buenas condiciones, y los desconchados.

Si hay manchas de moho y algas, hay que limpiarlas a fondo con agua y lejía.

Después enjuagar abundantemente con agua dulce.

Hay que tener presente que la cuba de la piscina debe estar aislada exteriormente de la humedad del terreno, sobre todo si hay jardín circundante, par evitar las ampollas que la presión osmótica del agua filtrada del exterior produce en la pintura.

No llenar la piscina hasta transcurridos 10 – 12 días del pintado.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.