



# Ficha Técnica

## B-200 SATINADO

Pintura plástica satinada a base de copolímeros en dispersión acuosa. Cumple normativa 2010.

**Ubicación:** Habitaciones, salones, etc., paredes y techos.

**Uso:** Interior - exterior.

**Rendimiento:** 8-12 m<sup>2</sup>/litro y mano. Siempre dependiendo de la porosidad y absorción del fondo sobre el que se aplique.

**Secado:** Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 6 horas. Total, 15 a 20 días.

**Color:** Blanco.

**Tamaños:** 4 - 8 - 15 litros.

**Acabado:** Satinado.

### Características técnicas

**Viscosidad:** 90 – 120 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

**Densidad:** 1.28 ± 0.05 Kg./litro.

**Volumen en sólidos:** 41 %.

**Lavabilidad Gardner:** Superior a 10.000 ciclos. (UNE 48284).

**Resistencia al frote húmedo:** Clase 1 (UNE EN ISO 11998)

**Opacidad:** Clase 2 (ISO 6504-3) para un rendimiento de 6 m<sup>2</sup>/litro correspondiente a 2 capas de pintura

**Diluyente:** Agua.

**Adherencia:** Excelente.

### Propiedades:

- Destaca por su elevada blancura y buen nivel de brillo, que permanece inalterable con el tiempo.
- Su buen rendimiento, ausencia de salpicado y cobertura necesaria para un satinado, la lleva a ser la pintura que el profesional demanda para la construcción.

### Recomendaciones de uso:

Pensado especialmente para el pintado de materiales de construcción tales como yeso, hormigón, cemento,... Ideal para la decoración de todo tipo de estancias: pasillos, habitaciones, escaleras,....

### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 10-15% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

#### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

**Hormigón:** Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)  
Eliminación de desencofrantes.

**Morteros:** Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con ZnSO<sub>4</sub> diluido.  
Regular la alta porosidad con la aplicación de FIJALIX diluido.

**Fibrocemento:** Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIJALIX.

**Yesos porosos:** Aplicar una mano de FIJALIX para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

**Yesos frágiles:** Aplicar una mano de FIJALIX al disolvente para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Independientemente de cuál sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir.

### SOPORTES EN MAL ESTADO:

**Quebradizos:** Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de FIJALIX y posteriormente terminar con dos manos de B-200 SATINADO.

Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo meteorizado, se debe aplicar una mano de FIJALIX al disolvente y posteriormente terminar con dos manos de B-200 SATINADO.

**Mohos y algas:** (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Después se aplica un producto fungicida y se termina con dos manos de B-200 SATINADO reforzado con aditivo fungicida-alcicida.

**Sales de metales:** Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos IMPROTEC SELLADORA para después proceder al pintado normal.

### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.