



# Ficha Técnica

## BARNIZ NÁUTICO INCOLORO

Barniz brillo a base de resinas alquídicas especiales para proporcionar las máximas exigencias en cuanto a resistencia a los agentes atmosféricos, retención de brillo, caleo, etc.

**Ubicación:** Puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc...

**Uso:** Interior - exterior.

**Rendimiento:** 10 – 14 m<sup>2</sup>/litro y mano. (Dependiendo del fondo y espesor de la capa).

**Secado:** Al tacto 3 - 4 horas. Repintado 24 horas.

**Color:** Incoloro.

**Aspecto:** Brillante

**Tamaños:** 4 litros.

### Características técnicas

**Densidad:** 0.92 ± 0.05 Kg./litro.

**Viscosidad:** 30-40 seg. (copa Ford N°4)

**Volúmen en sólidos:** 58%

### Propiedades:

- Excelente brochabilidad.
- Buena flexibilidad y dureza superficial.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.

### Recomendaciones de uso:

Barniz de madera ideal para la decoración y protección de ambientes expuesto a una elevada agresividad, como zonas costeras y zonas de elevada polución. Aplicable en todo tipo de soportes tales como: Puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc, ....

### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización, especialmente los envases de satinado.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir con un 5-10% de DISOLVENTE SINTÉTICOS, la segunda mano se aplica diluido al 5% o sin diluir.
- Aplicación a pistola: Diluir 0-10 % con DISOLVENTE UNIVERSAL.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

#### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

**Maderas nuevas:** Eliminación de productos y residuos extraños. Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad. Aplicación de una primera capa de tapaporos o de PYMA BARNIZ NAUTICO INCOLORO diluido al 5 -10%. Aplicación de una o dos manos de PYMA BARNIZ NÁUTICO INCOLORO a las diluciones indicadas.

#### SUPERFICIES PINTADAS:

**Maderas anteriormente barnizadas:** Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos. Aplicar una mano tal cual. Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante. Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

**Maderas esmaltadas con esmalte sintético:** Eliminación mediante decapante. Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.