



Ficha Técnica

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. No contiene plomo ni cromatos. Cumple normativa 2010.

Ubicación: Acero

Uso: Interior / exterior.

Rendimiento: 5 a 8 m²/litro y mano.

Secado: Al tacto: 30 minutos.

Repintado: mínimo, 3 a 4 horas.

Color: Blanco y colores.

Tamaños: 4 - 16 litros.

Acabado: Semimate.

Características técnicas

Densidad: De 1.25 a 1.4 ± 0.05 Kg./litro.

Viscosidad: 120 – 160 segundos. (Copa Ford nº 4.).

Volumen en sólidos: 50-55 % En función del color

COV: Cat (A/i) 500 g/l (2010).

Contenido máximo producto 472 g/l.

Propiedades:

- Es una pintura a base de resinas alquídicas pigmentada con fosfato de cinc, como pigmento inhibidor de la corrosión.
- Ofrece una excelente resistencia a la oxidación en las superficies de hierro expuestas a la intemperie o en ambientes agresivos.
- Elevado poder anticorrosivo y muy buena humectación y adherencia sobre acero.

Recomendaciones de uso:

Protección del acero contra la corrosión en ambientes urbanos e industriales.

Especialmente indicada para el mantenimiento.

Así pues resulta un producto de inmejorables características para la aplicación como fondo protector en decoración.

Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 10% de DISOLVENTE DE SINTÉTICOS.
- Aplicación a pistola: diluir al 10% con DISOLVENTE UNIVERSAL.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hierro y acero: Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir.

Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual), hasta dejar la superficie libre de óxido.

Proceder al pintado normal.

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES:

Hierro y acero: Si la superficie esmaltada no está en condiciones óptimas, se procede a la eliminación del esmalte con un QUITAPINTURAS.

Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir. Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual), hasta dejar la superficie libre de óxido.

Proceder al pintado normal.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



Diluyente: Disolvente de sintéticos o disolvente universal.

Dilución:

Brocha: 10% disolvente de sintéticos

Rodillo: 10% disolvente de sintéticos

Pistola: 10% disolvente de sintéticos

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.