



# Ficha Técnica

## P700 DELTA

Pintura plástica mate interior-exterior de alta adherencia y cubrición sobre superficies de difícil absorción.

**Ubicación:** Pasillos, habitaciones, escaleras, techos.  
**Uso:** Interior - exterior.  
**Rendimiento:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/litro, (Dependiendo del fondo en que se aplique).  
**Secado:** Al tacto 30 minutos. Repintado: 3 - 4 horas. Total: 15 a 20 días.  
**Color:** Blanco.  
**Tamaños:** 15 L.  
**Acabado:** Mate.

### Características técnicas

**Diluyente:** Agua.  
**Adherencia:** Excelente.  
**Viscosidad:** 150 – 180 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).  
**Volumen en sólidos:** 42 %.  
**Densidad:** 1.6 ± 0.05 Kg./litro.  
**Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 (UNE EN ISO 11998)  
**Opacidad:** Clase 1 (ISO6504-3) para un rendimiento de 4.5 m<sup>2</sup>/litro correspondiente a 2 capas de pintura.

### Propiedades:

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Resistencia a los nocivos efectos de la intemperie.
- Buena opacidad y blancura.
- No amarillea.
- No gotea ni salpica.
- Tacto agradable.

### Recomendaciones de uso:

Pensado especialmente para el pintado de materiales de construcción de baja absorción como son yesos proyectados, yesos laminados, perlitas, etc...  
Ideal para la decoración de todo tipo de estancias: pasillos, habitaciones, escaleras, techos...

### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%

#### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

**Hormigón:** Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)  
Eliminación de desencofrantes.

**Morteros:** Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con ZnSO<sub>4</sub> diluido.  
Regular la alta porosidad con la aplicación de FIJALIX diluido.

**Fibrocemento:** Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIJALIX.

**Yesos porosos:** Aplicar una mano de FIJALIX para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

**Yesos frágiles:** Aplicar una mano de FIJALIX al disolvente para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



### Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 [www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir.

### SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:

**Mohos y algas:** (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Después se aplica un producto fungicida y se termina con dos manos de Delta P - 700 reforzado con aditivo fungicida-algicida.

**Sales de metales:** Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos IMPROTEC ANTIMANCHAS para después proceder al pintado normal.

\* Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de FIJALIX y posteriormente terminar con dos manos de P - 700.

Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo, meteorizado, se debe aplicar una mano de FIJALIX al disolvente y posteriormente terminar con dos manos de P - 700.

### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.