Ficha Técnica

IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA

Imprimación Epoxi Poliamida contiene Fosfato de Zinc

Uso:
Protección de superficies metálicas .También puede utilizarse como capa intermedia en sistemas epoxídicos para repintarse con epoxi o poliuretanos.

Características técnicas

COLOR:	*Rojo Oxido, Gris.... (UNE EN ISO 3668)*
BRILLO (geometria 60 º)	*Mate (UNE-EN ISO 2813)*
DENSIDAD (Kg/L.)	*1.48+/- 0.03 (UNE EN ISO 2811-1)*
SOLIDOS, en peso (%):	*71+/-3% (UNE-EN ISO 3251)*
SOLIDOS, en vol. (%), Mezcla :	*50+/-3% (UNE 48090-82 ISO 3233)*
RENDIMIENTO TEORICO (m^2/L.)	*10 m^2/l (capas de 40 micras) UNE 48 282-94*
CONSERVACION Y ESTABILIDAD EN ENVASE:	*UNE 48 083-92. 9 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas (Intervalo de temperatura: 5-40ºC).*

Propiedades

Excelente poder Anticorrosivo. Extraordinaria adherecia sobre diversos soportes: acero, acero galvanizado y aleaciones.

Instrucciones de aplicación

EQUIPO DE APLICACION: *Pistola Aerográfica. Pistola Air-less (ó Airmix)*

BOQUILLA DE PULVERIZACION: *El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirá en función del tipo de pieza.*

CATALIZADOR: *P704*

RELACION DE MEZCLA, en peso: *6 a 1*

RELACION DE MEZCLA, en volumen: *4 a 1*

VIDA DE MEZCLA: *> 8 horas UN EN ISO 9514*

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: *Según equipo*

DILUYENTE DE APLICACIÓN: *P9701*

ESPESOR RECOMENDADO: *50-100 micras*

APLICAR SOBRE: Aleaciones ligeras, superficies galvanizadas :limpio y desengrasado. Acero : Ambientes agresivos: Acero chorreado Sa 2½ . Ambientes normales: limpio y desengrasado

Secado / Polimerización

ESECADO AL AIRE (20ºC-60% H.R.): UNE 48301 (Tacto) 3-4 horas

SECADO PARA ENSAYOS FISICOS: 15 días

SECADO PARA ENSAYOS QUIMICOS: 15 días

Observaciones

**Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. Aplicar con buena renovación de aire. La estabilidad máxima del catalizador de poliuretano no es superior a los 6 meses. No contiene elementos tóxicos. No dejar los envases abiertos o empezados.*

**Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07.11.2017. Esta ficha anula todas las anteriores.*

PYMA
Pasión por pintar

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid
91 305 58 04
administracion@pyma.com
www.pyma.es

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.