

Ficha Técnica

Pymaplast Cubre-gota PM-002

Enlucido de interior especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado, de fraguado rápido.

Clasificación: G3S2V3W2A0C0R0 según la norma EN 16566.

Fondos: Gotelé plastificado, pintura plástica tradicional, superficies de yeso, escayola y cemento con imperfecciones e irregularidades que se deseen eliminar.
Uso: Interior
Rendimiento en polvo: 1,00 - 1,10 kg/m²/mm
Rendimiento en pasta: 1,40- 1,55 kg/m²/mm
Tamaños: 5 y 15 kg

Características técnicas

- Comportamiento al fuego: A1
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Posibilidad de repasar antes de su secado
- Aplicable en espesor máximo de 10mm
- Excelente poder cubriente
- pH: 6.5 - 7.5
-Densidad polvo: 0,85 g/ml ± 0,07
-Densidad pasta: 1,50 g/ml ± 0,07
- Dureza Shore C: 66
- Vida útil: 1H45-2H:15 minutos aprox.
- Fraguado Tradicional: 2H:30' - 3H
- Adherencia sobre escayola: >0.3 MPa
- Adherencia sobre pintura plástica tradicional y cemento: >0.5 MPa

Tiempo de secado		
Soporte	***Espesor***	***Tiempo de secado***
Hormigón	2 mm	5 - 6 H en profudidad
Escayola	2 mm	5 - 6 H en profudidad
Pintura	2 mm	5 - 6 H en profudidad

Propiedades:

Alisado de paredes al gotelé, renovación de paredes pintadas y nivelación de soportes

Recomendaciones de uso:

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

Normas para aplicar:

Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material se deben emplear para su amasado 400-450 gramos de agua.
El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.
La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

Aplicación

- Paleta ancha

Eliminación y medio ambiente

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

Seguridad:

- El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originalesdebidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5º c y 35º c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

PYMA
Pasión por pintar

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid
91 305 58 04
administracion@pyma.com
www.pyma.es

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.