



Ficha Técnica

PRIMER FOSFATANTE TIX

Imprimación fosfatante tixotropica de un componente basada en resinas de polivinil butiral.

Uso:

Imprimación adherente para superficies de acero, aleaciones ligeras, galvanizadas, metalizados, aluminio lijado, y, en general, superficies de baja o difícil adherencia.

Características técnicas

COLOR:	Colores varios (UNE EN ISO 3668)
DENSIDAD (Kg/L.)	1.00+/-0.05 (UNE EN ISO 2811-1)
SOLIDOS, en peso (%):	32+/-3% (UNE-EN ISO 3251)
SOLIDOS, en vol. (%), Mezcla :	22+/-3% (UNE 48090-82 ISO 3233)
RENDIMIENTO TEORICO (m²/L.)	11.5 m ² /l (capas de 20 micras) UNE 48 282-94
CONSERVACION Y ESTABILIDAD EN ENVASE:	UNE 48 083-92. 6 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas (Intervalo de temperatura: 5-40°C).



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



Instrucciones de aplicación

EQUIPO DE APLICACION: Pistola Aerográfica. Pistola Air-less (ó Airmix)

BOQUILLA DE PULVERIZACION: El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirá en función del tipo de pieza.

DILUYENTE DE APLICACIÓN: .9749 Diluyente Fosfocromatantes 270

ESPESOR RECOMENDADO: 10-20 micras

APLICAR SOBRE: En aleaciones ligeras y superficies galvanizadas: limpiar y desengrasar la superficie. Sobre Aluminio: Lijar, desengrasar y limpiar. Sobre Acero y en ambientes agresivos: Chorreado a Sa 2½. En Ambientes normales: limpiar y desengrasar.

Secado / Polimerización

SECADO AL AIRE (20°C-60% H.R.): UNE 48301 (Tacto) 5-10 minutos. (Seco total) 15-30 minutos.

SECADO FORZADO AL HORNO: (Optativo) 20-30 minutos a 60-80°C

SECADO PARA ENSAYOS FISICOS: 15 días

SECADO PARA ENSAYOS QUIMICOS: 15 días

Observaciones

*Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. Aplicar con buena renovación de aire. No contiene elementos tóxicos. No dejar los envases abiertos o empezados.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07.11.2017. Esta ficha anula todas las anteriores.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.