



Ficha Técnica

362399

P300 Jade

Pintura mate acrílica de buena cubrición y excelente comportamiento en todo tipo de superficies, cemento, yeso, yeso proyectado, pladur. Idóneo para acabados lisos por su facilidad de aplicación y retoque, muy mate, disimula defectos y masilladas. Multiadherente.

Uso: Interior/exterior.

Rendimiento: 11-13 m²/litro y mano

Secado: Al tacto: 30min-1h

Repintado: 4-8hs

Lavado: 25-30 días

Color /Acabado: Blanco Mate

Características técnicas:

Aspecto: Mate

Color: Blanco.

Viscosidad: 105±15 poises
(Brookfield RVT spin 5, 20 r.p.m).

Densidad: 1.62 ± 0,05 kg/litro

Secado: (en función de la temperatura y humedad ambiente)

Al tacto: (20°C HR:60%): 1/2-1 hora

Repintado: (20°C HR:60%): 4-8 horas.

Lavado: 25-30 días

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 11-13 m²/litro y mano (según soporte)

Lavabilidad: Clase 3

VOC: 2004/42IIA(a)75/30 Máx.COVs 8,95 g/l

Propiedades:

- Buena lavabilidad
- Poder de penetración
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Utilizable como fondo y acabado
- Evita el uso de imprimaciones
- Buen poder de cubrición
- Excelente Dureza
- No amarillea
- Buena adherencia
- Multiadherente
- Excelente igualación

Recomendaciones de uso:

Interior/Exterior

Hormigón

Ladrillo

Mortero de cemento

Cartón yeso

Medianeras

Preparación del soporte:

SOPORTES NUEVOS:

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo)
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% de humedad)
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento:

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

Dilución Aplicación

Con agua limpia:

•Brocha	Dilución orientativa 10-20%
•Rodillo	Dilución orientativa 10-20%
•Pistola air less	Dilución orientativa 10-30%
•Pistola air mix	Dilución orientativa 10-30%
•Pistola aerográfica	Dilución orientativa 10-30%
•Turbo baja presión	Dilución orientativa 10-30%

Seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- No verter los residuos al desagüe.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
- Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Nota:

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.
- Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso.



Central de compras Pyma



Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid



91 305 58 04



administracion@pyma.com



www.pyma.es



Sistemas:

PROCESOS POR TIPO DE SOPORTE

SOPORTE ENMOHECIDO:

-Calidad Max:

- Imprimación •Fungicida + Pyma P-300 JADE diluido
- Mano Intermedia •Pyma P-300 JADE
- Acabado •Pyma P-300 JADE + Aditivo Fungicida

-Calidad Std:

- Imprimación •Pyma P-300 JADE diluido
- Acabado •Pyma P-300 JADE + Aditivo Fungicida

OBRA NUEVA o SOPORTES DELEZNABLES:

-Calidad Max:

- Imprimación •Fijador
- Mano Intermedia •Pyma P-300 JADE diluido
- Acabado •Pyma P-300 JADE

-Calidad Std:

- Imprimación •Pyma P-300 JADE diluido
- Acabado •Pyma P-300 JADE

ANTIGUAS PINTURAS EN BUEN ESTADO:

-Calidad Max:

- Imprimación •Pyma P-300 JADE diluido
- Mano Intermedia •Pyma P-300 JADE
- Acabado •Pyma P-300 JADE

-Calidad Std:

- Imprimación •Pyma P-300 JADE diluido
- Acabado •Pyma P-300 JADE

ANTIGUAS PINTURAS EN MAL ESTADO:

-Calidad Max:

- Imprimación •Eliminar viejas pinturas + Fijador
- Mano Intermedia •Pyma P-300 JADE
- Acabado •Pyma P-300 JADE

-Calidad Std:

- Imprimación •Eliminar viejas pinturas + Pyma Pyma P-300 JADE diluido
- Acabado •Pyma Pyma P-300 JADE

METAL DECORACIÓN:

- Imprimación •Imprimación Antioxidante + Pyma P-300 JADE
- Mano Intermedia •Pyma P-300 JADE
- Acabado •Pyma P-300 JADE

MADERA NUEVA / VIEJA INTERIOR

- Imprimación •Selladora o selladora al agua
- Intermedia •Pyma P-300 JADE
- Acabado •Pyma P-300 JADE

Recomendaciones:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No pintar a pleno sol, ni en días muy húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
- Aplicar a temperaturas superiores a los 5°C.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.