



Ficha Técnica

362616

B-200 Satinado

Pintura plástica satinada, a base de dispersiones copolímeras vinílicas, totalmente lavable.

Ubicación: Habitaciones, salones, paredes y techos

Uso: Interior/exterior.

Rendimiento: 11-13 m²/l

Secado: Al tacto: 1h

Repintado: 3-4hs

Lavado: 25-30 días

Color-Acabado: Blanco Satinado

Características técnicas:

Aspecto: Satinado

Color: Blanco.

Ligante: Copolímeros Vinílicos.

Viscosidad: 100-140 poises
(Brookfield RVT spin 5, 20 r.p.m).

Densidad: 1.2 ± 0,05 kg/litro

Secado: (en función de la temperatura y humedad ambiente)

Al tacto: 1 hora

Repintado: 3-4 horas.

Lavado: 25-30 días.

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 11-13m²/litro y mano.
(en función del soporte)

Lavabilidad

Gardner: 3000 Dobles pasadas

VOC: 2004/42IIA(b)150/100 Máx.COVs 20,98 g/l

Propiedades:

- Máxima lavabilidad
- Aplicabilidad
- No amarillea
- Buena adherencia
- Excelente blancura
- Buena cubrición
- Inodoro una vez seco
- Cero Salpicado
- Excelente nivelación
- Alto rendimiento

Recomendaciones de uso:

Fundamentalmente destinada para el pintado de paredes y techos en interiores y exteriores.

Interior/Exterior.

Cemento, Yeso, Hormigón, Ladrillo.

Preparación del soporte:

SOPORTES NUEVOS:

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo)
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% de humedad)
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento:

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

Dilución Aplicación

Con agua limpia:

•Brocha	Dilución orientativa 5-20%
•Rodillo	Dilución orientativa 5-20%
•Pistola air less	Dilución orientativa 5-25%
•Pistola air mix	Dilución orientativa 5-25%
•Pistola aerográfica	Dilución orientativa 10-25%
•Turbo baja presión	Dilución orientativa 10-25%

Seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- No verter los residuos al desagüe.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
- Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Nota:

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.
- Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso.



Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es



Sistemas:

PROCESOS POR TIPO DE SOPORTE

SOPORTE ENMOHECIDO:

- | | |
|----------------------|---|
| -Calidad Max: | |
| • Imprimación | • Fungicida + B-200 M. Satinado diluido |
| • Mano Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| -Calidad Std: | |
| • Imprimación | • Pyma B-200 Mate Satinado diluido |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

OBRA NUEVA o SOPORTES DELEZNABLES:

- | | |
|----------------------|--|
| -Calidad Max: | |
| • Imprimación | Fijador |
| • Mano Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado diluido |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| -Calidad Std: | |
| • Imprimación | • Pyma B-200 Mate Súper Satinado diluido |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

ANTIGUAS PINTURAS EN BUEN ESTADO:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| -Calidad Max: | |
| • Imprimación | • Pyma B-200 Mate Satinado diluido |
| • Mano Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| -Calidad Std: | |
| • Imprimación | • Pyma B-200 Mate Satinado diluido |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

ANTIGUAS PINTURAS EN MAL ESTADO:

- | | |
|----------------------|---|
| -Calidad Max: | |
| • Imprimación | • Eliminar viejas pinturas + Fijador |
| • Mano Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| -Calidad Std: | |
| • Imprimación | • Eliminar viejas pinturas + Pyma B-200 Mate Satinado diluido |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

METAL DECORACIÓN:

- | | |
|-------------------|---|
| • Imprimación | • Imprimación Antioxidante + Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Mano Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

MADERA NUEVA / VIEJA INTERIOR

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| • Imprimación | • Selladora o selladora al agua |
| • Intermedia | • Pyma B-200 Mate Satinado |
| • Acabado | • Pyma B-200 Mate Satinado |

Recomendaciones:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No pintar a pleno sol, ni en días muy húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
- Aplicar a temperaturas superiores a los 5°C.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si caarQ verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores