



Ficha Técnica

Siloxano

Art. 5025

Revestimiento siloxánico de alta calidad, muy impermeabilizante y muy transpirable. Acabado mate mineral en una amplia gama de colores.

Ubicación: Paramentos verticales exteriores.

Uso: Exterior.

Rendimiento: 6 m²/L en dos capas.

Secado total: 24 horas.

Al tacto: 2 horas.

Repintado: 6 horas.

Color: Blanco/base BL. Consultar colores disponibles.

Tamaños: 15 litros.

Acabado: Liso, mate mineral.

Propiedades

- Efecto perleo, es decir, muy impermeable.
- Muy transpirable, es decir, muy permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción, incluso sobre superficies que caleen.
- Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Repele la suciedad manteniendo el aspecto de la fachada.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Contiene conservante antimoho.
- Colores estables.

Usos

Especialmente adecuado para paramentos verticales que requieran una protección óptima contra la humedad a la vez que una gran transpirabilidad.

Características técnicas

Ligante

Viscosidad (KU)

Densidad (Kg/l)

Sólidos en peso

Opacidad (100 micras)

Blancura, CIE

Brillo a 60°C

Resistencia a la abrasión húmeda

Tiempo de secado

Acabado

Resinas siloxano y acrílicas puras.

125 ± 5.

1,47 ± 0,05.

55% ± 2%.

> 88%.

> 93%.

< 2,2%.

Clase 2.

Al tacto: 2 h.

Repintado: 6 h.

Total: 24 h.

Liso, mate mineral.

Normas para aplicar

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO:

- La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.
- Aplicar la primera mano de SILOXÁNICO diluido con un máximo de 10% de agua.
- A partir de las 6 horas dar la segunda mano con SILOXÁNICO puro.

SOPORTE ANTIGUO:

- La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.
- En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.
- Aplicar el SILOXÁNICO igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 6 m²/l en dos capas.

Posibles sistemas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola de aire o pistola airless.

Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

Seguridad

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.