



# Ficha Técnica

## Imprimación al Silicato

Art. 5031

Imprimación selladora para superficies que vayan a ser recubiertas con SILICATO.

**Ubicación:** Fachadas.

**Uso:** Exterior.

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/L.

**Secado total:** 3-4 días.

**Al tacto:** 4-6 horas.

**Repintado:** 24 horas.

**Color:** Incoloro.

**Tamaños:** 15 litros.

**Acabado:** Liso.

### Propiedades

- Excelente adherencia sobre los diversos soportes minerales de construcción: mortero, piedra, ladrillo, yeso, etc...
- Alto poder de impregnación y sellado.
- Elimina mohos, algas y otros microorganismos existentes sobre la superficie tratada.
- Fácil aplicación.

### Usos

Imprimación y sellado de superficies de construcción: mortero de cal o cemento, piedra, ladrillo, yeso, etc., que tengan escasa cohesión y se disgreguen fácilmente y/o que presenten un alto grado de absorción.

### Características técnicas

**Ligante**

**Viscosidad (20°C, Copa Ford n° 4)**

**Densidad (Kg/l)**

**Contenido de sólidos (% en peso)**

**Brillo a 60°C**

**Resistencia a la abrasión húmeda**

**Clasificación de reacción al Fuego**

**Tiempo de secado**

Silicato potásico modificado.

20-30 segundos.

1,05 ± 0,02l.

9% ± 1%.

< 2%.

Clase 1.

B-s2, d0.

Al tacto: 4-6 h.

Repintado: 24 h.

Total: 3-4 días.

# Normas para aplicar

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

- La superficie a tratar debe estar sin polvo, ni partículas sueltas y limpias de grasas, aceites o restos de pinturas plásticas.
- Es conveniente humedecer ligeramente la superficie antes de la aplicación, pero sin encharcamientos.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Es suficiente la aplicación de una única mano de IMPRIMACIÓN AL SILICATO en la mayoría de casos. El tiempo de secado oscila de 4 a 6 horas según temperatura ambiente, % de humedad y porosidad del soporte; la pintura al silicato de acabado, SÍLICATO, puede darse a partir de las 24 horas.
- El rendimiento aproximado de producto es de 10 m<sup>2</sup>/l.

## VELADURA DE SILICATO POTÁSICO:

- Existe la opción de elaborar una VELADURA DE SILICATO POTÁSICO mezclando SILICATO con IMPRIMACIÓN AL SILICATO en una proporción 1:4. Es recomendable aplicarse sobre previa capa de SILICATO.

# Posibles sistemas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola de aire o pistola airless.

# Limpieza

Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

# Seguridad

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

## Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: [administracion@pyma.com](mailto:administracion@pyma.com)

[www.pyma.es](http://www.pyma.es)



### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.