



Ficha Técnica

ENDURECEDOR PINTURAS EPOXI

REF: P0704

Uso: Endurecedor Pinturas Epoxi.

Características técnicas

PESO ESPECÍFICO (Kg/L)

0.90+/-0.02 (UNE EN ISO 2811-1).

SOLIDOS, en peso (%)

42+/-2% (UNE EN ISO 3251).

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD EN ENVASE

6 meses (UNE 48083-92). En envase original, sin abrir.
Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas.
(Intervalo de temperatura: 5-40°C).

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No contiene elementos tóxicos.
- No dejar los envases abiertos o empezados.
- Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.10.2010. Esta ficha anula todas las anteriores.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.