



Ficha Técnica

CYMA ELASTIC CUBIERTAS FIBRADO

Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Contiene fibra de vidrio en su composición, lo que proporciona mayor resistencia al paso de personas en cubiertas transitables.

Ubicación: Terrazas, fachadas, medianeras.

Uso: Exterior.

Rendimiento: Para lograr una perfecta estanqueidad es necesario aplicar de 1 a 1.5 l/m², como tratamiento

Secado: Es muy variable, atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Cabe esperar, al tacto, 1 hora. Repintado, 4 horas. Total: 20 a 30 días.

Color: Rojo, blanco y gris.

Tamaños: 4 - 15 litros.

Acabado: Satinado.

Características técnicas

Viscosidad: >600 poises (Brookfield RVT a 10 RPM sp6.)

Densidad: 1.32 ± 0.05.

Volumen en sólidos: 53%.

Diluyente: Agua.

Propiedades:

- Impermeable al agua de lluvia.
- Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y dilataciones del soporte a consecuencia de los cambios de temperatura.
- Puenteo de grietas y fisuras.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Transitable.

Recomendaciones de uso:

Está especialmente indicado para la impermeabilización y protección de superficies del tipo como terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas, es decir tienen muy poco movimiento de contracción o dilatación con los cambios climáticos, debido a una desequilibrada composición del mortero, de su granulometría, o a condiciones anómalas de secado.

Normas para aplicar:

- Homogeneizar perfectamente el contenido del envase.
- Aplicación a brocha o rodillo.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa.
- Se debe vigilar cuidadosamente que las superficies donde se aplica estén completamente secas y no tengan filtraciones.
- Aplicar una primera mano tres partes de CYMA CUBIERTAS FIBRADO con dos de AGUA como puente de anclaje necesario.
- Posteriormente se aplican dos manos, la primera diluida en un 15% de agua y la última con un 5-10% de agua.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del secado.
- No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%.
- Igualmente no se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

En cualquier superficie donde se deba aplicar esta pintura lo primero que se requiere es una limpieza a fondo: frotado con cepillo duro y con una disolución de ácido clorhídrico o nítrico al 5% en agua, de esta manera se asegura una perfecta limpieza y se abre poro. Después baldear y esperar a que seque la superficie. Posteriormente se aplican dos manos, la primera diluida en un 15% de agua y la última con un 5-10% de agua. Mediante este procedimiento se consigue una capa entre 1 y 2 mm que sería suficiente para asegurar una buena estanqueidad.

Estos mismos pasos se deben hacer extensivos sobre los 20 o 30 cm de la pared que circunde, de tal manera que se evite filtraciones en las uniones entre terrazas y paredes debidas a los movimientos estructurales de la edificación.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



SUPERFICIES PINTADAS:

Si se va a pintar sobre superficies anteriormente pintadas conviene cuidarse de que la pintura esté en buen estado. Si no es así se debe eliminar totalmente e imprimir con el mismo producto CYMA CUBIERTAS FIBRADO disuelto al 40% en agua. Sobre cerámico o tejado de cinc imprimir con dos manos de EMULSIÓN ELÁSTICA ASFÁLTICA al 15% y terminar con dos manos de CYMA CUBIERTAS FIBRADO al 15% y el 5-10%.

SUPERFICIES EN MAL ESTADO:

Quebradizos: Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de CYMA CUBIERTAS FIBRADO al 40% y posteriormente terminar con dos manos de CYMA CUBIERTAS FIBRADO diluidas al 15% y al 10% respectivamente.

Para reparar grietas, se limpian perfectamente y se impriman con CYMA CUBIERTAS FIBRADO: AGUA (40%) (3:2) y a continuación, se tapan con masilla confeccionada con CYMA CUBIERTAS FIBRADO y arena, posteriormente se procede al pintado normal.

Con patologías: Mohos y algas: (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes.

Eflorescencias: Rascado enérgico con cepillo y posterior tratamiento químico con SOLUCIÓN DE LIMPIEZA AL SALITRE, y proceder como en los anteriores casos.
Sales de metales: Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos PINTURA TIXOTROPICA.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.