



# Ficha Técnica

## BN4 BLANCO NIEVE EXTRA MATE

Pintura acrílica mate lavable de elevada blancura luminosa y fácil aplicación.

**Ubicación:** Paredes y techos

**Uso:** Interior - exterior.

**Rendimiento:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/litro y mano.

Siempre dependiendo de la porosidad y absorción del fondo sobre el que se aplique.

**Secado:** Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 4 horas. Total, 15 a 20 días.

**Color:** Blanco luminoso.

**Tamaños:** 4 - 16 litros.

**Acabado:** Mate profundo.

### Características técnicas

**Viscosidad:** 120-150 poises (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20 r.p.m.).

**Densidad:** 1.57 ± 0.05 Kg/litro.

**Volumen en sólidos:** 41 %.

**Lavabilidad Gardner:** Superior a 5.000 ciclos. (UNE 48284).

**COV:** Contiene COV máx. 0.1 g/l para el producto listo al uso. El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. a) es COV máx. 30. g/l (2010).

### Propiedades:

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales
- Alta opacidad.
- Excelente blancura luminosa.
- No salpica.
- No amarillea.
- Buena resistencia al frote húmedo.
- Tacto agradable.
- Aspecto extra mate que ayuda a disimular imperfecciones en las superficies.
- Con conservante antimoho, previene la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.

### Recomendaciones de uso:

Pensado especialmente para el pintado, en interior o exterior, de paredes y techos donde se busca un acabado de alta calidad, tanto sobre lisos como en gotelé.

### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano del fijador más adecuado.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

**Hormigón:** Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días) Eliminación de desencofrantes.

**Morteros:** Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATO DE ZINC DILUIDO. Regular la alta porosidad con la aplicación de FIJALIX diluido.

**Fibrocemento:** Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIJALIX.

**Yesos porosos:** Aplicar una mano de FIJALIX para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

**Yesos frágiles:** Aplicar una mano de FIJALIX al disolvente para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

## Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
- Contiene diurón (ISO), piritionato cincico, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona para la protección de la película.



### Central de compras Pyma



Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid



91 305 58 04



administracion@pyma.com



www.pyma.es



### SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Independientemente de cuál sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con masilla.

### SOPORTES EN MAL ESTADO:

**Quebradizos:** Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de FIJALIX diluido y posteriormente terminar con dos manos de POLAR 60. Si el fondo está en malas condiciones, por ejemplo, meteorizado, se debe aplicar una mano de FIJALIX diluido y posteriormente terminar con dos manos.

**Salitre:** Rascado enérgico con cepillo y posterior tratamiento químico. Después proceder al pintado normal.

**Mohos y algas:** (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes.

**Sales metales:** Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos de PINTURA TIXOTRÓPICA ANTIHUMOS para después proceder al pintado normal.

### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.