



Ficha Técnica

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 200 S/R

Alcídico modificado.

Uso: Imprimitión de taller uso general para el acero expuesto a un ambiente medianamente agresivo tanto en interiores como en exteriores.

Características técnicas

COLOR	Colores varios (UNE EN ISO 3668).
BRILLO (geometría 60 °)	Mate (UNE-EN ISO 2813).
DENSIDAD (Kg/L)	1.400+/-0.03 (UNE EN ISO 2811-1).
SÓLIDOS, en peso (%)	68+/-3% (UNE-EN ISO 3251).
SÓLIDOS, en vol. (%), Mezcla	48+/-3% (UNE 48090-82 ISO 3233).
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/L)	12 m ² /L (capas de 40 micras) (UNE 48 282-94).
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD EN ENVASE	9 meses (UNE 48 083-92). En envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. (Intervalo de temperatura: 5-40°C).

Instrucciones de aplicación

- **EQUIPO DE APLICACIÓN:** Pistola Aerográfica. Pistola Air-less (ó Airmix).
- **BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN:** El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirá en función del tipo de pieza.
- **DILUYENTE DE APLICACIÓN:** P9702.
- **ESPESOR RECOMENDADO:** 30-50 micras.
- **APLICAR SOBRE:** Acero. Ambientes normales: limpio y desengrasado. Ambientes medianamente agresivos: chorreado Sa 2½ .

Secado / Polimerización

- **SECADO AL AIRE (20°C-60% H.R.):** 60-90 minutos (Tacto) (UNE 48301).
- **SECADO FORZADO AL HORNO:** 20-30 minutos a 60-80°C (Optativo).
- **SECADO PARA ENSAYOS FÍSICOS:** 15 días.
- **SECADO PARA ENSAYOS QUÍMICOS:** 15 días.

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No contiene elementos tóxicos.
- No dejar los envases abiertos o empezados.
- Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.10.2010. Esta ficha anula todas las anteriores.

Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: administracion@pyma.com

www.pyma.es



ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.