



# Ficha Técnica

## PRIMER EPOXI G.V.

Imprimación Epoxi Poliamida contiene Fosfato de Zinc.

**Uso:** Protección de superficies metálicas. Posee extraordinaria adherencia sobre diversos soportes como acero, acero galvanizado y aleaciones.

### Características técnicas

<b>COLOR</b>	Gris, Crema... (UNE EN ISO 3668).
<b>BRILLO (geometría 60 °)</b>	Mate (UNE-EN ISO 2813).
<b>DENSIDAD (Kg/L)</b>	1.32+/-0.05 (UNE EN ISO 2811-1).
<b>SÓLIDOS, en peso (%)</b>	60+/-3% (UNE-EN ISO 3251).
<b>SÓLIDOS, en vol. (%), Mezcla</b>	39+/-3% (UNE 48090-82 ISO 3233).
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/L)</b>	7 m <sup>2</sup> /L (capas de 60 micras) (UNE 48 282-94).
<b>CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD EN ENVASE</b>	9 meses (UNE 48 083-92). En envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. (Intervalo de temperatura: 5-40°C).

### Instrucciones de aplicación

- **EQUIPO DE APLICACIÓN:** Pistola Aerográfica. Pistola Air-less (ó Airmix).
- **BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN:** El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverización se elegirán en función del tipo de pieza.
- **CATALIZADOR:** P0715.
- **RELACIÓN DE MEZCLA, en peso:** 6 a 1.
- **RELACIÓN DE MEZCLA, en volumen:** 4 a 1.
- **VIDA DE MEZCLA:** > 6 horas UN EN ISO 9514.
- **VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** Según equipo.
- **DILUYENTE DE APLICACIÓN:** P9701.
- **ESPESOR RECOMENDADO:** 40-60 micras.
- **APLICAR SOBRE:** Aleaciones ligeras, superficies galvanizadas: limpio y desengrasado. Acero: Ambientes agresivos: Acero chorreado Sa 2½. Ambientes normales: limpio y desengrasado.

## Secado / Polimerización

- **SECADO AL AIRE (20°C-60% H.R.):** 60-90 minutos (Tacto) (UNE 48301).
- **SECADO FORZADO:** 20-30 minutos a 60-80°C.
- **SECADO PARA ENSAYOS FÍSICOS:** 15 días.
- **SECADO PARA ENSAYOS QUÍMICOS:** 15 días.

## Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No contiene elementos tóxicos.
- No dejar los envases abiertos o empezados.
- Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.10.2010. Esta ficha anula todas las anteriores.

### Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid. Teléfono: 91 305 58 04 Email: [administracion@pyma.com](mailto:administracion@pyma.com)

[www.pyma.es](http://www.pyma.es)



#### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.